

ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, п. Новорудный



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Б/К
на щебень фракции 5-20
Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ37.Н00561
действителен до 28.03.2015г.

« 12 » 01 2015г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	мм	0,5	
		D	мм	до 10	2,77
		0,5(d+D)	мм	30-60	48,32
	d	мм	90-100	98,32	
2.	На сите 2,5 мм	95-100	99,85		
3.	Насыпная плотность щебня	не норм.	1,47		
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, %	до 10	8,4		
5.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5,0	4,0		
6.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,0		
7.	Содержание глины в комках, %	0	-		
8.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1200		
9.	Марка по истираемости	И-1	И-1		
10.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300		
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	До 370-1кл.	8 ± 4 Бк/кг		

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____
Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)

ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, п. Новорудный



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8/к
на щебень фракции 5-10**

**Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ37.Н00561
действителен до 28.03.2015г.**

«12» 01 2015г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D мм	0,5	
		D мм	до 10	7,98
		0,5(d+D) мм	30-60	50,98
	d мм	90-100	98,65	
2.	На сите 1,25 мм	95-100	99,45	
3.	Насыпная плотность щебня	не норм.	1,46	
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, %	до 10	8,4	
5.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5,0	4,1	
6.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	1,0	
7.	Содержание глины в комках, %	0	-	
8.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1200	
9.	Марка по истираемости	И-1	И-1	
10.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300	
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, Бк/кг	До 370-1кл.	4 ± 35 Бк/кг	

Начальник ОТК: _____

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ ООО «НОВОКИЕВСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)